

ANTIFON CAUCIUCAT PENTRU CAROSERIE



Material pe bază de cauciuc și solvenți ce se poate vopsi.

Aderență foarte bună

Rezistență la zgârieturi

Se poate vopsi cu orice tip de vopsea pe bază de solvent sau apă

Se poate usca în cuptor

Se poate șlefui ușor după uscarea completă

Culoare	Conținut, ml	Art. Nr.	U. A.
Negru	500	0892 075 250	1/12
Gri	500	0892 075 350	1/12
Negru	1.000	0892 075 200	1/12
Gri	1.000	0892 075 300	1/12

Domenii de utilizare:

Pentru repararea și refacerea structurii originale precum și pentru protecția împotriva loviturilor de criblură și anticorozivă în părțile vizibile ale caroseriei (scut frontal, scut posterior, praguri laterale, bara de protecție, șasiu) la autoturisme, camioane sau autobuze. Se poate folosi cu rezultate excelente și pentru izolarea fonică a aripilor sau a șasiului.

Notă:

Nu pulverizați pe articulații, motor, sistem de transmisie și frânăre. După utilizare, întoarceți doza cu capul în jos și pulverizați până când duza este goală.

Instrucțiuni de utilizare:

Agitați bine doza înainte de utilizare. Suprafața trebuie să fie uscată, fără urme de rugină, praf sau grăsimi. Pulverizați un strat fin și lăsați să se usuce timp de 3 minute. Apoi aplicați stratul de grosimea dorită. Lăsați straturile intermediare să se usuce. În funcție de grosimea stratului se poate vopsi după aprox. 60-120 min.! Stratul aplicat pe suprafață se poate vopsi în termen de 24 ore, după aceea suprafața trebuie șlefuită, curățată și apoi vopsită. Presiunea de lucru: 3 - 4 bar. Distanța optimă de pulverizare este de 30 cm. Temperatura optimă de aplicare: 15 - 25 °C.

Produse conexe:

Pistol UBS

Art. Nr. 891 106 3

Pistol UBS cu recipient

Art. Nr. 891 110 640

Aceste instrucțiuni sunt doar recomandări bazate pe experiența noastră. Se recomandă teste preliminare. Numai pentru uz industrial și profesional.