

## PRODUS INLOCUTOR AL COSITORULUI PENTRU LIPIT



**Rasina bicomponenta epoxidica, cu rezistenta mare, ce se poate aplica la rece si care se poate folosi ca substituent al aliajului de cositor pentru lipit.**

### Alternativa a lipirii la cald cu cositor.

Nu este necesara flacara deschisa.

### Economie de timp.

Fara demontarea airbag-urilor, partilor din material plastic, tapiteriei, rezervorului etc.

### Nu afecteaza suprafetele vopsite, cavitatile protejate cu ceara si etansarile.

- Aderenta buna pe aluminiu, fier, otel etc.
- Se poate vopsi.
- Se poate slefui.
- Rezistenta la indoire.
- Rezistenta la benzina, motorina si acizi diluati.
- Nu se contracta.
- Nu contine plumb.

<b>Art. Nr.</b>	<b>892 610 180</b>
<b>U.A.</b>	1/6
<b>Continut</b>	180 ml
<b>Baza chimica</b>	Rasina epoxidica
<b>Culoare</b>	Gri argintiu
<b>Greutate</b>	318,96 g
<b>Timp de depozitare</b>	12 luni

### Domenii de utilizare:

Reparatii suprafete metalice caroseriei, in mod special pentru modelare si corectare zona de reparat.

### Nota:

Zona de reparat trebuie bine curatata si slefuita. Se curata lacul vechi intarit si grundul. Se monteaza amestecatorul si se arunca primii 5 cm din cordon. Apoi, produsul se poate folosi. El se intinde cu o spatula dinspre zona de reparat spre exterior. Dupa 4-5 ore la 20°C (sau 20-30 min la 60°C) zona se poate slefui rezultand doar putin praf.