

CHIT POLIESTERIC BICOMPONENT



Culoare	Nr.-Art.	Cantitate	U.A.
Stejar mediu	892 690 001	1000 g	1
Lemn natur	892 690 008	1000 g	1

Domenii de utilizare:

Produs recomandat pentru:

- astuparea gaurilor, crapaturilor si fisurilor suprafetelor de lemn masiv si furnir din lemn;
- restaurarea mobilierului vechi;
- case, barci, elemente de fixare etc din lemn.

Instructiuni de utilizare:

Se curata cu mare atentie suprafetele. Se adauga intaritor in functie de temperatura camerei. Se amesteca cele doua componente foarte bine. In functie de grosimea dorita se aplica unul sau mai multe straturi.

Date tehnice

Material de baza	Rasina poliesterica
Densitate	1,2 g/cm ³
Elasticitate	Buna
Contractie	Nu
Rezistenta la apa si diluanti	Foarte buna
Continut de substante COV	280 g/l
Continut de solide	78%
Cantitatea de intaritor (dozare):	
-sub 10°C	3-3,5%
-10-20°C	2-2,5%
-peste 20°C	1-1,5%
Timpul de aplicare al adezivului la 20°C	4-6 min
Timp de asteptare intre straturi	6-7 min
Slefuire	Dupa 30-40 min cu P80,P180
Durata de depozitare	12 luni, intr-un loc uscat, bine ventilat, departe de caldura

Aceste informatii sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Sunt necesare teste preliminare. Pentru uz industrial si profesional.

Chit bicomponent pentru lemn

► Utilizare universala

Recomandat pentru toate tipurile de lemn in general.

► Proprietati de umplere foarte bune

Nu se contracta si nu crapa.

► Uscare rapida

Reduce timpul de asteptare pentru prelucrari ulterioare.

► Usor de folosit

Aderenta foarte buna.

Procesare ulterioara simpla.

Usor de slefuit.

Poate fi vopsit si lacuit.