

LIPIRE SI ETANSARE (K+D) KOMBI

Etansant pulverizabil si pensulabil pe baza de MS-Polimer pentru refacerea structurii originale. Nu contine solvent.



Culoare	Fig.	Continut	Art. Nr.	U.A.
alb		310 ml	893 236 110	1/12
gri		310 ml	893 236 120	1/12
negru		310 ml	893 236 130	1/12

Domenii de utilizare:

Pentru etansarea elastica, puternic aderența, precum si pentru refacerea structurii originale dupa accidente, ex: compartimentul motorului, portbagaj, podea, contraaripi, falduri si suprapuneri.

Instructiuni de utilizare:

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate, fara urme de praf si grasimi. Suprafetele din aluminiu trebuie sablate si tratate cu primer. K+D KOMBI se aplica cu pistolul pneumatic special, Combifix, Art. Nr. 891 628 6. Se poate vopsi umed-pe-umed sau in maxim cinci zile, cu toate vopselurile obisnuite (cu exceptia vopselurilor alchidice).

Date tehnice:

Material de baza	Polimer POP-1
Temperatura de lucru	+5°C ÷ +30°C
Timp formare pelicula* (DIN 500149)	20 min
Variatia de volum (DIN 52451)	<2%
Duritate Shore A (DIN 53505)	50
Rezistenta la temperatura	-40°C ÷ +80°C 16 ore la 120°C / 14 ore la 140°C
Rezistent la	Apa si apa sarata, solutii apoase tensioactive
Temperatura de depozitare	+5°C ÷ +25°C
Durata de depozitare	15 luni (+10°C ÷ +25°C)

*masurate la 23°C / 50% umiditate relativa

► Pulverizabil si pensulabil

Avantaj:

- Un produs pentru doua aplicatii.
- Se refaca textura originala OEM pentru majoritatea autovehiculelor.

► Nu contine solvent

Avantaj:

- Materialul nu se contracta in urma intaririi complete.
- Intruneste ultimele cerinte ale protectiei mediului.

► Ramane elastic dupa intarire.

Avantaj:

- Reduce aparitia fisurilor din suprafata vopsita, fisuri ce pot fi cauzate de vibratii sau solicitari la compresie.
- Protectie foarte buna la criblura.
- Rezistent la deteriorari mecanice.

► Poate fi vopsit in interval de timp de cinci zile de la aplicare.

Avantaj:

- Se poate vopsi atat inainte de formarea peliculei (umed-pe-umed) cat si in interval de maxim cinci zile.
- Recomandat cu rezultate excelente in cazul acoperirilor cu vopsea pe baza de apa.

► Rezistenta la UV.

Avantaj:

Comportare foarte buna la imbatranire chiar si in cazul in care imbinarea (etansarea) nu este vopsita.

► Spectru mare de utilizare.

Avantaj:

- Aderența buna fara primer pe majoritatea suprafetelor.
- Imbinare durabila.

► Nu corodeaza.

Avantaj:

Previne coroziunea metalelor.

► Produs sigur.

Avantaj:

- Utilizare si manipulare sigura.
- Imbunatateste siguranta la locul de munca si protejeaza sanatatea.



► Nu contine izocianati, PVC si silicon.

! Duza fluture
Art. Nr. 891 660
Duza contur
Art. Nr. 891 236

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.