ETANȘANT PENTRU CUPTOARE SI CAZANE

Etansant monocomponent rezistent la temperaturã, având rezistentã mecanicã ridicatã si aderentã bunã pe suprafete metalice. Nu contine solventi.

Continut	Art.-Nr.	U.A.
310 ml	**893 290 0**	1/6

Date tehnice

Material de bazã	etansant pe bazã de sticlã solubilã (silicat de sodiu) cu umpluturã mineralã
Durata de depozitare	9 luni la max. +30°C pentru cartusele închise. Cartusele în curs de utilizare vor fi închise bine si folosite în interval de 8 sãptãmâni.
Greutatea specificã	2,21 g/cm^3
Contractie	minimã
Alungire	fãrã - etansantul întãrit nu este elastic
Consistentã	pãstos
Rezistentã la temperaturã	-5°C ÷ 1000°C (de durata)
Temperatura de lucru	+5°C ÷ 30°C
Culoare	gri metalic
Miros	fãrã
Timp de intãrire	cca. 2 zile - a se feri de umezealã în acest interval (aer uscat). Printr-o crestere lentã a temperaturii acest timp de uscare poate fi scurtat.
Rezistentã la	Grãsimi, uleiuri, solventi uzuali pentru curãtat, gaze de ardere si condens. Este greu solubil în apã.
Indicatii la utilizare	Suprafetele trebuie sã fie curate, uscate, fãrã ruginã si grãsimi, si nu trebuie sã fie lustruite.

- Nu se sedimenteazã.

  Avantaje:

  Sticla solubilã nu se depune, respectiv constituentii solid si lichid nu se separã.

- Se poate utiliza în cartus.

  Avantaje:

  Fãrã amestecare prealabilã ca de exemplu la dozele cu aerosol, se aplicã utilizând un pistol obisnuit pentru cartuse.

- Rezistentã la înghet.

  Avantaje:

  Temperatura de depozitare poate ajunge sub 0°C (cca. -5°C, pentru perioade scurte).

Domenii de utilizare

Acest etansant se utilizeazã în domeniul aparatelor de încãlzit, mai ales pentru etansarea cazanelor de încãlzit, cuptoarelor, camerelor de ardere, cosurilor industriale, la cãptusirea camerelor de ardere, la tevile de evacuare ale gazelor arse si la diverse aparate utilizate la temperaturi pânã la 1000°C, precum si la usile cazanelor în locul cordonului de etansare, dupã inspectia anualã si/sau curãtare.

WRO - 11/06 - 06339 - ©